

Dickschichtlacke

Einkomponenten-Polyurethan-Harze Bectron® PK warmhärtend

Bectron® PK 43.. und **PK55..** sind warmhärtende Einkomponenten-Polyurethanharze auf Basis eines flüssigen Polyol-Systems mit gekapseltem Isocyanathärter und Pigmenten für kontrollierte Fließ- und ausserordentliche thixotrope Eigenschaften. Im Gegensatz zu Zweikomponentensystemen sind sie sofort verarbeitbar und besitzen eine hohe Umweltverträglichkeit.

PK43.. (120 °C) / PK55.. (150 °C)

Bectron® PK Harze eignen sich für den selektiven Überzug und das Wirbelsprühverfahren (Swirl Technik). Niedrig viskose PK Harze eignen sich auch zum Tauchen.



Stammnummer	Viskosität bei 25°C [mPas] (DIN 53019)	Härtung min (Temp.)	Gel-Zeit min	Shore-Härte (DIN 53505)	Temp. Index TI	Farbe Harz
GHPK4332	4500-6500	70-90 (80°) 60 (90°)	10-15	A 25-45	125	schwarz
GHPK4340	8000-11000	60-70 (80°) 30-40 (90°)	3-7	A 60-80	125	schwarz
GHPK4342	4000-6000	60-70 (80°) 30-40 (90°)	3-7	A 60-80	125	schwarz
GHPK4344	1500-2500	60-70 (80°) 30-40 (90°)	3-7	A 60-80	125	schwarz
GHPK4351	5500-7500	60-70 (80°) 30-40 (90°)	3 -7	A 30-40	125	blau
GHPK4353	3000-4500	60-70 (80°) 30-40 (90°)	3-7	D 20-40	125	blau
GHPK4364B	4000-6000	60-70 (80°) 30-40 (90°)	3-7	D 30-50	125	blau
GHPK5542	4000-6000	30 (90°)	3-7	A 60-80	150	schwarz

Öffnen des Datenblattes durch Klicken auf das Quadrat rechts neben der Stammnummer.

Hinweise

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder im Internet-Katalog unter www.schupp.ch abrufbar.

Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.

Verkaufseinheiten

Artikelnummer	Verkaufseinheit [kg]	Anzahl Kartuschen	Kartusche [kg]
GHPK4332/10000	10		
GHPK4340/10000	10	---	---
GHPK4340/00190	3,8	20	0,19
GHPK4342/10000	10		
GHPK4342/00190	3,8	20	0,19
GHPK4344/10000	10	---	---
GHPK4344/00190	3,8	20	0,19
GHPK4344/30000	30	---	---
GHPK4351/10000	10		
GHPK4353/xxxxx	auf Anfrage		
GHPK4364B/10000	10	---	---
GHPK4364B/00190	3,8	20	0,19
GHPK5542/10000	10	---	---


Hinweise

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder im Internet-Katalog unter www.schupp.ch abrufbar.

Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.

Überzugslacke Bectron® PT 46.., feuchtigkeitsvernetzend + UV-härtend

Bectron® PT 46.. ist ein lösemittelfreies, einkomponentiges Polyurethan ohne VOC Anteile. Es ist UV härtend und/oder feuchtigkeitsvernetzend. Für eine einfache Prozesskontrolle verändert sich die Farbe während der Zunahme der UV-Härtung von blau zu grün-gelb. Das ausgehärtete Produkt ist stark genug, um auch als Kleber für Bauteile zu dienen.



	Härte bei 23 °C	Reissdehnung	Viskosität bei 23 °C	Dichte	Volumenwiderstand ρ_v		Oberflächenwiderstand R_o		Durchschlagsfestigkeit E_d		Temperaturbereich	Freie NCO-Anteile	Härtung	
					ausgehärtet	nach 7 Tagen Wasserbad	ausgehärtet	nach 7 Tage Wasserbad	ausgehärtet	nach 7 Tagen Wasserbad			a)	b)
Norm		DIN 53455	DIN 53018	DIN 53217 (ISO 2811-1)	VDE 0303 Teil 2	VDE 0303 Teil 3	VDE 0303 Teil 3	VDE 0303 Teil 3	VDE 0303 Teil 2	VDE 0303 Teil 2				
Einheit	[Shore A]	[%]	[mPas]	[g/cm ³]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[kV/mm]	[kV/mm]	[°C]	[%]	[Std.]	[Tage]
Stamm-Nr.														
ULPT4600	-	-	ca. 1000	1,11	1×10^{11}	5×10^{10}	5×10^{11}	-	20	20	-40 - +120	-	1-2	2
ULPT4601	-	-	1400 - 2000	1.13	1×10^{11}	5×10^{10}	5×10^{11}	-	20	-	-40 - +120	-	-	2-3

a) Härtung: bei > 20 °C und > 50 % Luftfeuchtigkeit für 0,5 mm Schichtdicke

b) volle Härtung

Öffnen des Datenblattes durch Klicken auf das Quadrat rechts neben der Stammnummer.

Verkaufseinheiten

Artikelnummer	Verkaufseinheit [kg]	Anzahl Kartuschen	Kartusche [kg]
ULPT4600/00330	6,6	20	0,330 kg
ULPT4600/05000	5	---	---
ULPT4601/00330	6,6	20	0,330 kg

Hinweise

Datenblätter sind auf Anfrage erhältlich oder im Internet-Katalog unter www.schupp.ch abrufbar.


Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.

Überzugslacke Bectron® PT 48.., feuchtigkeitsvernetzend

Bectron® PT 48.. sind einkomponentige, feuchtigkeitsvernetzende Polyurethan-Dickfilmüberzüge auf Polyurethan-Basis für SMD- und Hybrid-Leiterplatten. Der ausgehärtete Film ist elastisch über einen Temperaturbereich von -50 °C bis + 120 °C um Vibrationen zu widerstehen und mit guter Haftung auf den meisten Untergründen.

Sie sind beständig gegen Lösemittel, verdünnte Säuren und Alkalien und gewährleisten einen ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion, auch bei extremer Feuchtigkeitslagerung.

Die verschiedenen Viskositätsgrade, von ca. 1400 mPas bis zu thixotropen Viskositätsgraden ergeben einen weiten Bereich für Anwendungen und Prozesse. Die Lacke können zugleich auch als Kleber zur Sicherung der Bauteile dienen.



Norm	Härte bei 23 °C	Reissdehnung	Viskosität bei 23 °C	Dichte	Volumenwiderstand ρ_D		Oberflächenwiderstand R_o		Durchschlagsfestigkeit E_a		Temperaturbereich	Freie NCO-Anteile	Härtung	
					ausgehärtet	nach 7 Tagen Wasserbad	ausgehärtet	nach 7 Tage Wasserbad	ausgehärtet	nach 7 Tagen Wasserbad			a)	b)
Einheit	[Shore A]	[%]	[mPas]	[g/cm ³]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[$\Omega \times \text{cm}$]	[kV/mm]	[kV/mm]	[°C]	[%]	[Std]	[Tage]
Stamm-Nr.														
ULPT4810NV	45 ±10	150	3,500 ±800	0,99	6 × 10 ¹²	6 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	20	20	-50 - +100	3,8	1-2	2
ULPT4812NV	40 ±10	150	2,600 ±800	0,95	6 × 10 ¹²	6 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	> 20	> 20	-50 - +100	< 3,9	1-2	2
ULPT4814NV	45 ±10	150	1,400 ±500	0,95	6 × 10 ¹²	6 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	> 20	> 20	-50 - +100	< 3,9	1-2	2
ULPT4830	40 ±10	350	50,000 ±10,000	1,12	2 × 10 ¹³	1 × 10 ¹²	6,5 × 10 ¹⁰	1 × 10 ¹⁰	-	-	-45 - +100	< 0,5	1-2	2
ULPT4832	40 ±10	350	50,000 ±10,000	1,12	2 × 10 ¹³	1 × 10 ¹²	6,5 × 10 ¹⁰	1 × 10 ¹⁰	-	-	-45 - +100	< 0,5	1-2	2
ULPT4834	45 ±10	350	3,200 ±800	1,12	2 × 10 ¹³	1 × 10 ¹²	6,5 × 10 ¹⁰	1 × 10 ¹⁰	-	-	-45 - +100	< 0,5	1-2	2
ULPT4840	42 ±10	150	125,000 ±25,000	1,12	2 × 10 ¹³	1 × 10 ¹²	6,5 × 10 ¹⁰	1 × 10 ¹⁰	-	-	-40 - +120	< 0,5	1-2	2
ULPT4842	45 ±10	270	3700 ±900	1,05	1,3 × 10 ¹³	3,5 × 10 ¹²	5 × 10 ¹²	1 × 10 ¹²	20	20	-30 - +120	< 0,5	1-2	2

a) Härtung: bei > 20 °C und > 50 % Luftfeuchtigkeit für 0,5 mm Schichtdicke

b) volle Härtung

Öffnen des Datenblattes durch Klicken auf das Quadrat rechts neben der Stammmnummer.

Verkaufseinheiten

Artikelnummer	Verkaufseinheit[kg]	Anzahl Kartuschen	Kartusche [kg]
ULPT4810NVP/00300	6	20	0,300
ULPT4812NVP/01000	1	---	---
ULPT4814NVP/01000	1	---	---
ULPT4830/00050	2,5	50	0,050
ULPT4830/00300	6	20	0,300
ULPT4832/00330	6,6	20	0,330
ULPT4834/00300	6	20	0,300
ULPT4834/05000	5	---	---
ULPT4840/00055	2,75	50	0,055
ULPT4840/00330	6,6	20	0,330
ULPT4842/00315	6,3	20	0,315

Die technischen Angaben erfolgen nach bestem Wissen. Sie entbinden den Anwender nicht durch eigene Versuche die Eignung des Produkts zu überprüfen.