

Blanke Drahte und Litzen


keine Lagerartikel, nur fur industrielle Bedarfsmengen

Blanke Drahte:

Kupfer, 990 Silber (Ag 99%, Cu 1%), Reinsilber (99,9% bis 99,99%), Reinnickel 200 (Ni 99,2%), Copper Clad Aluminium (CCA), Copper Clad Steel 40% (ACS)

Beschichtete Drahte:

Beschichtung blanker Drahte mit Silber, Nickel oder Gold



AWG	Durchmesser		Gewicht		Querschnitt
	[mm]	[inches]	[kg/km]	[Lbs/Mft]	[mm ²]
10	2,588	.1019	46,9754	31.5695	5,26041
12	2,053	.0808	29,53	19.84	3,310
13	1,828	.0720	23,41	15.73	6,624
14	1,628	.0641	18,45	12.4	2,084
15	1,450	.0571	14,69	9.87	1,652
16	1,290	.0508	11,62	7.81	1,309
17	1,51	.0453	9,241	6.21	1,039
18	1,024	.0403	7,321	4.92	0,826
19	0,912	.0359	5,804	3.90	0,652
20	0,813	.0320	4,613	3.10	0,519
21	0,724	.0285	3,661	2.46	0,412
22	0,643	.0253	2,887	1.94	0,325
23	0,574	.0226	2,307	1.55	0,259
24	0,511	.0201	1,815	1.22	0,205
25	0,455	.0179	1,443	.970	0,163
26	0,404	.0159	1,138	.765	0,128
27	0,361	.0142	0,908	.610	0,102
28	0,320	.0126	0,716	.481	0,0807
29	0,287	.0113	0,576	.387	0,0645
30	0,254	.0100	0,451	.303	0,0508
31	0,226	.0089	0,357	.240	0,0401
32	0,203	.0080	0,289	.194	0,0325

AWG	Durchmesser		Gewicht		Querschnitt
	[mm]	[inches]	[kg/km]	[Lbs/Mft]	[mm ²]
33	0,180	.0071	0,228	.153	0,0255
34	0,160	.0063	0,179	.120	0,0201
35	0,142	.0056	0,141	.0949	0,0159
36	0,127	.0050	0,113	.0757	0,0126
37	0,114	.0045	0,0912	.0613	0,0103
38	0,102	.0040	0,0720	.0484	0,00813
39	0,0889	.0035	0,0552	.0371	0,00621
40	0,0787	.0031	0,0433	.0291	0,00487
41	0,0711	.0028	0,0353	.0237	0,00397
42	0,0635	.0025	0,0281	.0189	0,00317
43	0,0559	.0022	0,0219	.0147	0,00245
44	0,0020	.0508	0,0121	.0508	0,00203
45	0,0457	.0018	0,0146	.0098	0,00164
46	0,0399	.0016	0,0111	.0075	0,00125
47	0,0356	.0014	0,0089	.0060	0,00099
48	0,0315	.0012	0,0069	.0047	0,00078
49	0,0282	.0011	0,0056	.0037	0,00062
50	0,0254	.0010	0,0045	.0030	0,00051
52	0,0203	.0008	0,00290	.00195	0,00032
54	0,0152	.0006	0,00163	.00109	0,00018
56	0,0127	.0005	0,00113	.00076	0,00013
57	0,0111	.0005	0,00086	.00058	0,00010

Hinweis:

Bitte fragen Sie uns betreffend die Verfugbarkeit als Draht oder Litze bzw. der moglichen AWG-Grosse an. Es besteht des weiteren die Moglichkeit, diese Litzen und Drahten in profilierter Ausfuhrung zu bekommen.