

Isolierfolien

Polyesterfolien Mylar®, Hostaphan®

® Eingetragene Warenzeichen



mit UL-Anerkennung

Material: Polyethylenterephthalat (PET)
 Mylar® A leicht trübe (PFM)
 Hostaphan® RN leicht trübe (PFHRN)
 Hostaphan® WN milchig weiss (PFHWN)

Wärmeklasse: B (130°C)
Dichte: 1,395 g/cm³



Abmessungen: 0,023 mm - 0,500 mm Dicke

Aussendurchmesser ca. 240 mm bei Standardlauflänge

Technische Daten Mylar® A:

(technische Daten für Hostaphan® auf Anfrage)

Stammnummer		Neendicke [µm] ±10%	Durchschlagsspannung [kV]	Flächengewicht [g/m ²]	Ergiebigkeit [m ² /kg]	Standardlauflänge [m]
PFM023	*	23	4	32	31	1690
PFM036	*	36	5,5	50	20	1080
PFM050	*	50	7,7	70	14,0	780
PFM075	*	75	10	105	9,6	520
PFM100	*	100	11,75	140	7,2	390
PFM125	●	125	13,5	175	5,7	310
PFM190	●	190	17,7	265	3,8	200
PFM250	●	250	19	350	2,9	160
PFM300	*	300	19,5	418	2,4	130
PFM350	*	350	20	480	2,1	110
PFM500	*	500*	32,5	670	1,5	80

● in Breitrollen ab Lager

* kein Lagerartikel

◆ nur Mylar A

Lieferformate: Standardrollen 900 - 1230 mm Breite
 Schmalrollen ab 4 mm Breite
 Rollendurchmesser 240 - 250 mm
 Fiederung Tiefe 1- 4 mm/Schritt 0,5 mm

Artikelnummer: Beispiel: PFM190/022.5
 PFM190 = Stammnummer
 xxx.x= 022.5 Breite 22,5 mm